

## Duthoo Aqua Wood Clearcoat NATURE EFFECT

Technical Data Sheet  
10.2019



### Productomschrijving

2 componenten watergedragen laksysteem. Uiterst geschikt voor een natuurlijke afwerking.

### Toepassingsgebied

Vrijwel alle houtsoorten en houtmaterialen in het interieur (uitgezonderd exotische massieve houtsoorten)

### Productgegevens

Verpakking	25kg / 5kg
Kleur	transparant natuur effect
Afleviscositeit DIN 4mm	25-30s
Houdbaarheid - Afgeloten originele verpakking - Koel en droog bewaren	minstens 6 maanden
glansgraad	extra mat (3% - 5%)

### Kenmerken

Geurloos
Laag VOC gehalte
Zeer hoge chemische bestendigheid
Hoge glansstabiliteit
Zeer aangenaam gevoel

### Testnormen

EN 71-3	vrij van oplosbare zware metalen
DIN 68861-1B	chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken
DIN ISO 2409 GT O	hechtingstest

### Verharder Verdunner Toevoegingen

	Verharder	10% Duthoo Activator for Aqua Wood Clearcoat
	Verdunner	20% met water
	Verwerkings-tijd	4u (of minder bij hoge temperaturen)

### Verwerking

	Grondig oproeren.
	Product mengen en aanbrengen zoals beschreven onder rubriek "Verharder Verdunner Toevoegingen".
Aan te brengen in 2 lagen mits tussenschuren en inachtnaam van de minimale droogtijden.	

### Applicatie

Spuitdruk (bar)	2,5 - 3,0	100 - 120
Verstuiverdruk (bar)		1,0 - 2,0
Spuitopening (mm)	1,5 - 1,8	0,23 - 0,28
Toegevoegde verdunner (%)	20	20
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m <sup>2</sup> )	80 - 120	80 - 120
Opbrengst (m <sup>2</sup> /l)	4 - 6	4 - 6

### Droogtijd

Stofdroog	vanaf 2u
Schuurbaar	vanaf 4u
Overschilderbaar	vanaf 4u
Transportklaar	na overnachting
Bij 20°C en 35-65% rel. luchtvochtigheid	

### Nabehandeling

Na voorafgaand schuren met korrel P280 - 320 is een nabehandeling met eenzelfde soort product ieder moment mogelijk.